



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ
СОЮЗА ССР

ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ

МЕТОДЫ АНАЛИЗА

ГОСТ 1429.0-77 –ГОСТ 1429.15-77

Издание официальное

Цена 20 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ПРИПОИ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЕ
Общие требования к методам анализа

ГОСТ
1429.0—77*

Tin-lead solders.
General requirements for methods of analysis

Взамен
ГОСТ 1429.0—69

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 11 апреля 1977 г. № 886 срок действия установлен

с 01.01.78

Проверен в 1982 г. Постановлением Госстандарта от 21.01.83
№ 327 срок действия продлен

до 01.01.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к методам анализа оловянно-свинцовых припоев.

2. Отбор и подготовку проб для анализа производят по ГОСТ 21930—76 и ГОСТ 21931—76.

3. Навески взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г.

4. При определении содержания компонентов и примесей в пробах за окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое трех параллельных определений, если максимальное расхождение крайних результатов не превышает допустимых значений. При получении результатов анализа с расхождениями более допустимых значений проводят повторное определение.

При установлении состава припоев с использованием химических и спектрохимических методов содержание анализируемых элементов определяют параллельно в трех навесках.

При определении содержания примесей спектральным методом с применением монокристаллических электродов анализ проводят с использованием трех различных электродов, отражающих состав анализируемого материала. За результат анализа принимают среднее арифметическое трех параллельных определений.

Издание официальное


Перепечатка воспрещена



* Переиздание март 1983 г. с Изменением № 1, утвержденным в январе 1983 г.; Пост. № 324 от 21.01.83 (ИУС 5—1983 г.).

© Издательство стандартов, 1983

45г-95
35



Результат одного определения при этом представляет собой среднее двух измерений (двух спектрограмм).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5. Для проведения анализов и приготовления растворов применяют дистиллированную воду по ГОСТ 6709—72, если это специально не оговорено в стандартах на методы анализа.

6. Применяемые реактивы должны быть квалификации х. ч. Допускается применять реактивы ч. д. а.

7. Чистота металлов для приготовления градуировочных растворов должна быть не ниже, чем 99,9%.

8. Титр растворов устанавливают не менее чем из четырех-пяти определений. За окончательный результат принимают среднее арифметическое результатов анализа.

9. В выражении «разбавленная 1 : 1, 1 : 2» и т. д. первые цифры означают объемные доли концентрированной кислоты или какого-либо раствора, вторые — объемные доли воды.

10. Выражение «горячая вода» (или раствор) означает, что жидкость имеет температуру 60—70°C, а «теплая вода» (или раствор) — 40—50°C.

11. Под концентрацией растворов следует понимать количество вещества в граммах в 100 мл раствора.

12. Лабораторная измерительная посуда: пипетки, бюретки, мерные колбы и т. д. — должна быть не ниже 2-го класса точности по ГОСТ 1770—74 и ГОСТ 20292—74.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

13. При проведении анализа фотоколориметрическим методом кюветы выбирают таким образом, чтобы измерения проводились в оптимальной области оптической плотности для соответствующего окрашенного соединения и данного прибора.

13.1. При фотоколориметрических определениях строят градуировочные графики, откладывая на оси абсцисс содержание определяемого элемента в граммах, а на оси ординат — соответствующие значения измерения оптимальной плотности.

14. Контроль правильности результатов при проведении анализа оловянно-свинцовых припоев осуществляют с применением:

синтетических смесей, приготовленных в виде порошков или растворов;

стандартных добавок.

14.1. Синтетические смеси анализируют одновременно с исследуемыми пробами из того же числа параллельных определений. Содержание определяемого элемента в синтетической смеси не должно превышать его содержания в анализируемой пробе более чем в два раза.

14.2. При контроле правильности с использованием синтетических смесей анализ исследуемых проб подтверждается, если отклонение среднего воспроизведенного значения содержания

элемента в синтетической смеси от введенного значения не превышает половины допускаемого расхождения, регламентируемого стандартом.

14.3. Анализ пробы с добавкой проводят одновременно с анализом пробы, не содержащей добавки, из того же числа параллельных определений.

14.4. Градуировочный график для определения анализируемого элемента по методике, правильность результатов которой проверяется с использованием добавок, должен быть прямолинейным и проходить через начало координат.

14.5. При контроле правильности с использованием стандартных добавок анализ исследуемых проб подтверждается, если выполняется условие

$$|(\bar{X}_2 - \bar{X}_1) - X_d| \leq 0,5 \sqrt{d_{n_1}^2 + d_{n_2}^2},$$

где \bar{X}_2 — средний результат определения содержания анализируемого элемента в пробе с добавкой, %;

\bar{X}_1 — средний результат определения содержания анализируемого элемента в пробе без добавки, %;

X_d — содержание определяемого элемента, внесенное с добавкой, %;

d_{n_1} — допустимое расхождение для найденного содержания определяемого элемента в пробе без добавки, регламентируемое стандартом, %;

d_{n_2} — допустимое расхождение для найденного содержания определяемого элемента в пробе с добавкой, регламентируемое стандартом, %.

Если $d_{n_1} = d_{n_2} = d_n$, должно выполняться условие

$$|(\bar{X}_2 - \bar{X}_1) - X_d| \leq 0,7 d_n,$$

где d_n — допустимое расхождение для найденного содержания, регламентируемое стандартом, %.

14.6. При получении условий, указанных в пп. 14.2. и 14.5, проводят повторный анализ синтетических смесей или проб с добавкой и без добавки. Если отклонение от регламентированного уровня правильности подтверждается, то результаты анализа исследуемых проб признаются неправильными и пробы подлежат повторному анализу, при выполнении которого должны быть выявлены и устранены причины, вызвавшие отклонения от регламентируемого уровня правильности.

15. Требования безопасности — по ГОСТ 21930—76 и нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

14, 15. (Введены дополнительно, Изм. № 1).

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1709.

По всему тексту стандарта заменить слово: «содержание» на «массовая доля» (кроме пп. 4, 13.1, 14.1, 14.2).

Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Навески взвешивают на аналитических весах с погрешностью не более 0,0002 г и торсионных весах с погрешностью не более половины цены деления шкалы».

Пункт 4. Заменить слова: «параллельных определений» на «результатов анализа»;

исключить слова: «Результат одного определения при этом представляет собой среднее двух измерений (двух спектрограмм)».

Пункты 8, 11 изложить в новой редакции: «8. Массовую концентрацию растворов устанавливают не менее чем из четырех-пяти определений. За окончательный результат принимают среднее арифметическое результатов анализа.

11. Под концентрацией растворов понимают: молярную концентрацию, выраженную в моль/дм³ (М);

массовую долю, выраженную в %;

массовую концентрацию, выраженную в г/см³».

Пункт 14. Исключить слова: «при проведении»;

после слов «с применением» дополнить словами: «стандартных образцов по ГОСТ 25086—81».

Пункты 14, 14.1, 14.2, 14.6. Заменить слово: «Синтетические» на «Аттестованные».

(ИУС № 11 1987 г.)

СО Д Е Р Ж А Н И Е

ГОСТ 1429.0—77	Припой оловянно-свинцовые. Общие требования к методам анализа	1
ГОСТ 1429.1—77	Припой оловянно-свинцовые. Методы определения содержания сурьмы	4
ГОСТ 1429.2—77	Припой оловянно-свинцовые. Метод определения содержания олова	9
ГОСТ 1429.3—77	Припой оловянно-свинцовые. Метод определения содержания железа	14
ГОСТ 1429.4—77	Припой оловянно-свинцовые. Метод определения содержания меди	18
ГОСТ 1429.5—77	Припой оловянно-свинцовые. Метод определения содержания висмута	24
ГОСТ 1429.6—77	Припой оловянно-свинцовые. Метод определения содержания серы	28
ГОСТ 1429.7—77	Припой оловянно-свинцовые. Метод определения содержания никеля	35
ГОСТ 1429.8—77	Припой оловянно-свинцовые. Метод определения содержания цинка	39
ГОСТ 1429.9—77	Припой оловянно-свинцовые. Метод определения содержания алюминия	44
ГОСТ 1429.10—77	Припой оловянно-свинцовые. Метод определения содержания мышьяка	48
ГОСТ 1429.11—77	Припой оловянно-свинцовые. Метод определения содержания кадмия	52
ГОСТ 1429.12—77	Припой оловянно-свинцовые. Метод определения содержания свинца	55
ГОСТ 1429.13—77	Припой оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения содержания примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, никеля, цинка, алюминия с использованием синтетических градуировочных образцов	58
ГОСТ 1429.14—77	Припой оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения содержания примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, никеля	63
ГОСТ 1429.15—77	Припой оловянно-свинцовые. Спектральный метод определения содержания примесей сурьмы, меди, висмута, мышьяка, железа, свинца	67

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *Н. П. Замолодчикова*
Корректор *Б. А. Мурадов*

Сдано в наб. 13.07.83 Подп. к печ. 19.09.83 4,5 п. л. 4,19 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 20 коп.

**Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер. 6. Зак. 777**

Величина	Единица			Выражение через основные и дополнительные единицы СИ
	Наименование	Обозначение		
		международное	русское	
ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ				
Длина	метр	m		м
Масса	килограмм	kg		кг
Время	секунда	s		с
Сила электрического тока	ампер	A		А
Термодинамическая температура	кельвин	K		К
Количество вещества	моль	mol		МОЛЬ
Сила света	кандела	cd		кд
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ				
Плоский угол	радиан	rad		рад
Телесный угол	стерадиан	sr		ср
ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ				
Величина	Наименование	Единица		Выражение через основные и дополнительные единицы СИ
		Обозначение		
		международное	русское	
Частота	герц	Hz	Гц	c^{-1}
Сила	ньютон	N	Н	$m \cdot kg \cdot c^{-2}$
Давление	паскаль	Pa	Па	$m^{-1} \cdot kg \cdot c^{-2}$
Энергия	джоуль	J	Дж	$m^2 \cdot kg \cdot c^{-2}$
Мощность	ватт	W	Вт	$m^2 \cdot kg \cdot c^{-3}$
Количество электричества	кулон	C	Кл	$c \cdot A$
Электрическое напряжение	вольт	V	В	$m^2 \cdot kg \cdot c^{-3} \cdot A^{-1}$
Электрическая емкость	фарад	F	Ф	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot c^4 \cdot A^2$
Электрическое сопротивление	ом	Ω	Ом	$m^2 \cdot kg \cdot c^{-3} \cdot A^{-2}$
Электрическая проводимость	сименс	S	См	$m^{-2} \cdot kg^{-1} \cdot c^3 \cdot A^2$
Поток магнитной индукции	вебер	Wb	Вб	$m^2 \cdot kg \cdot c^{-2} \cdot A^{-1}$
Магнитная индукция	тесла	T	Тл	$kg \cdot c^{-2} \cdot A^{-1}$
Индуктивность	генри	H	Гн	$m^2 \cdot kg \cdot c^{-2} \cdot A^{-2}$
Световой поток	люмен	lm	лм	кд · ср
Освещенность	люкс	lx	лк	$m^{-2} \cdot кд \cdot ср$
Активность радионуклида	беккерель	Bq	Бк	c^{-1}
Поглощенная доза ионизирующего излучения	грэй	Gy	Гр	$m^2 \cdot c^{-2}$
Эквивалентная доза излучения	зиверт	Sv	Зв	$m^2 \cdot c^{-2}$